

ปูนฉาบรอยต่ออีปซัม

อีซี ควิก
ตราช้าง



สูตรพิเศษ
ฉาบกับได้ไวขึ้น



ฉาบนี้น เติมร่อง ชัดง่าย เบาลง

The Siam Gypsum Industry (Saraburi) Co.,Ltd.
A member of USG Boral Building Products



อีปซัม
ตราช้าง

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ
Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา
งานฝ้าอะคูสติก • งานฝ้าทีบาร์
Ceiling • Drywall • Acoustic
T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed
supattarfaspeed.info@gmail.com
supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์

ปูนฉาบรอยต่อยิปซัม

อีซี คิวิก
ตราช้าง

ฉาบเนียน เต็มร่อง ชัดง่าย เบาลง

สูตรใหม่พิเศษ เก็บงานไว สามารถฉาบทับได้โดยไม่ต้องรอนาน สำหรับงานฉาบรอยต่อแผ่นยิปซัม ฉาบรอยต่อหัวตะปู ฉาบเก็บงานครั้งสุดท้าย และฉาบตกแต่งผิวหน้ายิปซัม ใช้เฉพาะงานภายใน

- ฉาบทับได้ไว ไม่ต้องรอนาน งานเสร็จทันใจ
- เนื้อปูนละเอียด พสมง่าย
- ฉาบเนียน เบาลงในการฉาบ
- ฉาบได้พื้นที่ เต็มร่องดี ชัดง่าย
- แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่แตกร้าว

การใช้งาน

ระยะเวลาใช้งานหลังพสม	75 นาที
สัดส่วนการพสม	ปูนฉาบ 2 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก
พื้นที่การใช้งาน	มากกว่า 70 ม. ² / 25 กก. หรือ 350 กรัม/ม. ²
ขนาดบรรจุ	25 กก./ถุง
ระยะเวลาเก็บรักษา	6 เดือน

ข้อควรระวัง

1. ใช้น้ำ เครื่องมือและภาชนะที่สะอาดในการพสมเท่านั้น
2. ไม่ควรร่อนานเกินไป เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัวเร็ว
3. ไม่ควรพสมร่วมกับส่วนพสมที่เหลือ เนื่องจากจะเร่งการแห้งตัว
4. บริเวณที่ฉาบควรแห้ง สะอาดและปราศจากฝุ่น
5. ควรล้างภาชนะให้สะอาด ก่อนการพสมครั้งต่อไป

อัตราส่วนพสม



ปูน 2 ส่วน : น้ำสะอาด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก

วิธีการพสม



1. โรยปูนลงในน้ำ ตามอัตราส่วน 2:1 โดยกะปริมาณพอเหมาะกับการฉาบในเวลาประมาณ 75 นาที




2. ทิ้งไว้ 2 นาที




3. เมื่อปูนชื้นน้ำแล้วควรใส่เข้ากันจนได้ส่วนพสมเหมาะกับการใช้งาน

การใช้งาน




ควรใช้ให้หมดหลังพสมน้ำ ภายใน 75 นาที (Working Time)


วิธีการฉาบรอยต่อแผ่นขอบลาด



ฉาบปูน “อีซี คิวิก” รอยฉาบกว้าง 6 นิ้ว ปิดทับด้วยผ้าเทปและรัดให้เรียบ




ฉาบปูน “อีซี คิวิก” ทับผ้าเทปให้เรียบเสมอฟิวท์หน้าของแผ่นและปล่อยให้แห้งและแข็งตัว



ฉาบปูน “อีซี คิวิก” รอยฉาบกว้าง 11 นิ้ว ฉาบให้เรียบเสมอกัน ปล่อยให้แห้งและแข็งตัวแล้วใช้กระดาษทรายขัดแต่ง

การเก็บรักษา



ปิดถุงให้สนิท เก็บในที่แห้ง ควรให้ถุงอยู่สูงกว่าระดับพื้น ห้ามโดนน้ำหรือละอองฝน

ผลิตภัณฑ์ปูนยิปซัมคุณภาพ ตราช้าง

กลุ่ม ปูนฉาบรอยต่อ



ปูนฉาบยิปซัม
อีซี พลาส 120
สูตรสำหรับงานฉาบรอยต่อ
ที่ให้ความประณีตและเรียบ
เนียนในการตกแต่ง

ประเภทสินค้า : MS

กลุ่ม ปูนฉาบตกแต่งภายใน




ปูนฉาบตกแต่งภายใน
ชนิดฉาบหนา
อีซี โคท
(5-50 มม.)
ใช้แทนการฉาบปูนซีเมนต์
ไม่ต้องฉาบบางกับ
เรียบเนียน ยึดเกาะแน่น

กลุ่ม ปูนกาวยิปซัม



ปูนกาวติดผนังยิปซัม
อีซี บอนด์
เนื้อปูนประสิทธิภาพยึดเกาะสูง
แข็งแรงทนทาน สำหรับงานติดตั้ง
แผ่นยิปซัมเข้ากับผนังก่ออิฐ
ผนังฉาบปูน ผนังคอนกรีต

ประเภทสินค้า : TM

ยิปซัม
ตราช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
เลขที่ 9 อาคารกรีนกันท์ ชั้น 5 ถนนมิตรภาพ เขตพัฒนา
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2555-0000 แฟกซ์ : 0-2555-0001-2
www.siamgypsum.com
f GypsumTraChangTH

SCG Contact Center
02 586 2222D009
09/58

สามารถหาซื้อได้ที่ร้านยิปซัมเอ็กซ์เพรส



ร้านผู้แทนจำหน่ายสยามยิปซัม



และร้านวัสดุก่อสร้าง

เฟอริ่งไลน์ • ผู้แทนจำหน่าย แผ่นยิปซัมและโครงคร่าว ตราช้าง อันดับ 1 | ☎ 02-921-7900 | @furringline | เฟอริ่งไลน์ | furringline.com

สอบถามได้เลยนะค่ะ

บริษัท สุปัตราฟาสปิด จำกัด
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา
งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทึบ
Ceiling • Drywall • Acoustic
T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ้ม | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattraFaSpeed
supattrafaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์